



TAPETAI

plačiaformatei spaudai...



Soft Satin

švelnios mikrotekstūros paviršius
1,372 m x 27m (37m² rulone)



Crushed Rock

skaldyto akmens paviršius
1,372 m x 27m (37m² rulone)



Raw Silk

tapybinės drobės paviršius
1,372 m x 27m (37m² rulone)



Venetian Plaster

tinko paviršius
1,372 m x 27m (37m² rulone)

Digital Wallpapers - tekstilinės bazės fototapetai, skirti eco/mild/truesolvent ir UV spausdintuvams. Tapetai yra dengti specialios formulės PVC sluoksniu, kuris suteikia galimybes įgyvendinti ilgą laiką aukščiausios kokybės fotovaizdų perkėlimą ant biurų, ofisų, parduotuvių, salonų sienų.

Spauda ant šių fototapetų pasižymi ne tik itin sodriomis spalvomis, bet ir puikiu atsparumu trinčiams. Be to tapetai atitinka NFPA reikalavimus nedegumui. tekstilinės bazės fototapetai skirti ilgalaikiams (> 10 metų) projektams ir ypač ten, kur galimas dažnas mechaninis kontaktas, kur galimas/reikalingas gan dažnas plovimas, kur yra keliami nedegumo reikalavimai.

Fototapetų privalumai:

- Fototapetai sukurti tarnauti 10 metų ir ilgiau
- Itin ryškios ir ilgaamžės spalvos
- Itin paprastai klijuojami net neturint jokios praktikos
- PVC padengimas tinka bet kokiems solvent ir UV rašalams
- 475g tvirta tekstilinė bazė
- NFPA nedegumo sertifikatas
- Esant poreikiui galima lakuoti
- Tinka bet kokiems interjero dekoru projektams
- Dėka tekstilinės bazės, kiekviena juosta nulupama vientisa
- Nepalieka jokių popieriaus apnašų ant sienos, kas yra būdingų popierinės bazės fototapetams.

Fototapetų specifikacijos

Struktūra	Tekstilė, dengta PVC
Svoris	475g/m ²
Nedegumo sertifikatai	B1 pagal DIN 4102-B1, NFPA certified
Rekomenduojami rašalų tipai	ecosolvent / mildsolvent / truesolvent / UV
Rekomendacijos po spaudos	Prieš klijavimą būtina (kiek įmanoma labiau) išvyniojus išdžiovinti spaudą 24 valandas
Rekomendacijos spaudos susukimui	Rekomenduojama susukti spauda į išorę
Atsparumas	Šalčiui / karščiui : -25°C iki 115°C; daugumai alyvų, niebalų, silpnų rūgščių ir vandeniui
Reaktyvumas / Pavojaus duomenys	Cheminis stabilumas: stabilus: vengti kontakto su stipriomis rūgštimis, bazėmis bei Fluorinu

Fototapetų klijavimas, atsparumas trinčiams, valymas, nulupimas, tarnavimas

Rekomenduojami klijai	Helkel Ovalit T
Klijavimo būdas	Klijais tepama siena o ne pats tapetas. Plačiau skaitykite SEAL tapetų klijavimo gidą
Atsparumas plyšimui	Itin didelis atsparumas plyšimui. Tinka bet kokiems sudėtingiausiems projektams
Atsparumas trinčiams	Itin didelis atsparumas trinčiams. Tinka didelio judrumo zonoms ir panašiai
Plovimas	Gali atlaikyti dažną plovimą trinant
Nulupimas	Kiekviena juosta bus nulupama nuo sienos vientisa ir iš karto, nepaliekant apnašų ant sienos
Tarnavimo periodas	10 metų ir daugiau

Kontaktai:

Ričardas Staniulis,
UAB BRANDUOLINIS plačiaformatės spaudos
skyriaus vadovas
El. paštas ricardas@branduolinis.lt
Mob. tel. 8 612 500 88